



EXTÉRIEUR



ANTI GLISS


PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

Description du produit	Protection antidérapante tous bois pour terrasses, pontons, margelles, escaliers... pouvant glisser.						
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Protège et décore durablement les ouvrages en bois glissants. Empêche le grisaillement. • Contient des microbilles antidérapantes à base de cire de polypropylène micronisé (taille des particules : 100 microns). • Grande facilité d'application. 						
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • Bois extérieurs. Surfaces horizontales. • Bois tendres traités ou non, denses, exotiques. Finition brossée, rabotée. 						
Caractéristiques techniques	<p>Finition : Satinée. Liants : Résine alkyde. Solvant type : Solvant. Densité (à +20°C) : 0,91 ± 0,03. Viscosité : Liquide fluide. Extrait sec : 40 % ± 2. Point éclair : Non classé inflammable. Température à l'application : Min. 5°C, max. 30°C. Séchage (données à +20°C et 65 % d'humidité relative) : 24 heures minimum. Sec à cœur : 5 jours. Conditionnements : 5 L.</p> <p>Teintes :</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INCOLORE</td> <td style="text-align: center;">CHÊNE CLAIR</td> <td style="text-align: center;">TECK</td> </tr> </table> <p>COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/e) 400 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 385 g/L. Rendement : ± 13 m²/L par couche.</p>				INCOLORE	CHÊNE CLAIR	TECK
							
INCOLORE	CHÊNE CLAIR	TECK					
Préparation du support	<p>Instructions générales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissures, tâches de graisse et de tout ancien revêtement. • Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (nous consulter). <p>Bois neufs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si préparés, ouverts, brossés : application directe. • Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support. <p>Bois gris non traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le bois au NET-TROL® 200*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100 maxi). <p>Bois gris déjà traités (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déshuiler avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100). <p>Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :</p> <p>Remettre le système à nu (décapage, gommage, ponçage) :</p> <p>Décapage : - Système DILUNETT®*(1) + NET-TROL® 200* pour des revêtements alkyde glycérophtalique. - Système PREPDECK®*(1) + NET-TROL® 200* pour des revêtements acryliques. - Égrener le bois si nécessaire (grain 100). Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.</p> <p>(1) Ne pas utiliser ces décapants sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...). Risque de remontées de tanins.</p>						
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.						

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none"> • Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage). • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • L'hygrométrie du bois ne doit pas être supérieure à 18%. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. • Ne pas appliquer si la pluie est attendue dans les 24 heures. • Toujours finir au niveau d'une lame complète ou d'une rupture naturelle. • En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre (pendant 2 à 3 minutes avec un mélangeur hélicoïdal approprié). • Sur support préparé, appliquer une couche d'ANTI GLISS sur la totalité de la lame dans le sens des fibres du bois. • Laisser sécher 6 heures au minimum (20°C et 65% HR), puis appliquer une seconde couche. Séchage complet 24 heures. La température ambiante et l'humidité relative influent sur le temps de séchage. Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme. • Mise en service de l'ouvrage : <ul style="list-style-type: none"> - Trafic léger entre 24 heures et 5 jours. - Trafic normal au-delà de 5 jours.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Plus ou moins 13 m²/litre par couche. <p>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de l'essence du bois ainsi que du mode d'application.</p>
Maintenance	Avant toute maintenance, si altération de la teinte ou grisaillement du support (rénovation tardive), nettoyer au NET-TROL® 200*. Après séchage de 2 ou 3 jours, appliquer 1 à 2 couches d'ANTI GLISS selon l'état du support sur la totalité de la surface en respectant les consignes d'application.
Nettoyage du matériel d'application	Dès la fin de l'application, nettoyer le matériel avec une solution type White-Spirit.
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Novembre 2016

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

ANTI GLISS est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

11/16 - RCS Tours 331 998 484
ADFIELDS