



OWATROL®-GLV

TRAITEMENT ANTICORROSION ASPECT GALVA

Description du produit	Protection antirouille et décorative couleur galva semi-brillante très opacifiante pour supports émergés. S'applique directement sur la rouille saine.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Application directe sur la rouille.• Isolant : chasse l'air et l'humidité. Stoppe la rouille et la stabilise sans aucune action chimique.• Renforce la luminosité et la réflexion thermique.• Haute protection très opacifiante. Grande facilité d'application.• À base de MARINE OIL* (RUSTOL-OWATROL®) :<ul style="list-style-type: none">- Idéal pour conditions ambiantes sévères.- Film très souple. Résistant à une température jusqu'à 175°C.- Ne s'écaillage pas.- Adhère aussi sur tous supports lisses préparés, neufs ou anciens, rouillés ou non.- Se tend tout seul en quelques instants.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur, intérieur.• Métaux ferreux, non ferreux, bois, anciennes peintures ou laques...• Au-dessus de la ligne de flottaison : pièces d'accastillage, mats, balcons, taquets... remorques de bateaux, tuyauteries...• Hors marine : citernes, pots d'échappements...
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde. Solvant type : White-Spirit. Densité (à +20°C) : 0.96 ± 0.05. Viscosité : Liquide semi-fluide. Extrait sec : 49 ± 1. Point d'éclair : PE > 60°C. Conditionnements : 0,5 l (nous consulter pour des conditionnements plus importants). COV : 495 g/ l.</p>
Préparation du support	<p>Le support doit être dégraissé, préparé et exempt de tout résidu de ponçage avant l'application d'OWATROL®-GLV.</p> <p>Support neuf non oxydé, hors alu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dégraisser à l'aide d'un solvant non oxydant type White-Spirit, acétone.• Poncer avec un abrasif grade 60-120 ou sabler. Fibre de verre, grade 180-220.• Dans les zones inaccessibles, privilégier un ponçage chimique. Utiliser OWAYELL* dilué. Nous consulter.• Rincer soigneusement et bien laisser sécher.• Appliquer une sous-couche isolante anticorrosion type MARINE OIL* (RUSTOL), OWATROL®-C.I.P.* afin d'éviter tout risque d'interaction (micropile) entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent. <p>Alu neuf non oxydé :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dégraisser à l'aide d'un solvant non oxydant type White-Spirit, acétone.• Poncer avec un abrasif grade 60-120 compatible avec l'aluminium ou sabler.• Dans les zones inaccessibles, privilégier un ponçage chimique. Utiliser OWAYELL* dilué. Nous consulter.• Rincer soigneusement et bien laisser sécher.• Utiliser OWATROL®-GLV en sous-couche (1 couche) puis en finition. <p>Support oxydé :</p> <p>OWATROL®-GLV utilise la rouille saine et non friable comme pigment ce qui lui donne une adhérence optimale.</p> <ul style="list-style-type: none">• Éliminer la rouille friable.• Dégraisser à l'aide d'un solvant non oxydant type White-Spirit, acétone.• Rincer soigneusement et bien laisser sécher. Passer à l'application d'OWATROL®-GLV.

Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pistolet.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Bien remuer avant et en cours d'emploi, afin de remettre les pigments en suspension. • La surface à traiter doit être sèche, propre et dégraissée. • Protéger tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet. • En cas de doute, toujours faire un essai préalable. • Ne pas diluer.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer en finition 1 couche d'OWATROL-GLV, voire 2 si nécessaire. <p>Pour un résultat optimal : pénétration dans le support, film lumineux et régulier qui conservera dans le temps une certaine souplesse, attendre entre 8 et 24 heures entre chaque application (température 20°C et 50% HR).</p>
Recommandations après application	<ul style="list-style-type: none"> • Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots. • Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle ; les faire sécher à plat au préalable.
Rendement	18 m ² par litre.
Maintenance	<p>Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.</p> <p>NB : Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.</p>
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Septembre 2015

* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous invitons à le joindre au

☎ 01 60 86 48 70

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWATROL®-GLV est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

09/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photos : Goncalo F, Strezhnev Pavel

