

## Fiche technique

## DELTA®-TAPE FAS

**Bande adhésive armée fortement résistante aux UV.**  
Adaptée au collage des recouvrement et abouts de lés derrière  
claire-voie.



Caractéristiques	Valeur
<b>Description</b>	
<b>Application</b>	Pour le collage des recouvrements et abouts de lés des écrans pare-pluie DELTA®-FASSADE (PLUS), DELTA®-FASSADE S (PLUS) et DELTA®-EXXTREM, la réparation des petits dommages et la réalisation des raccords des membranes aux points singuliers. Applications dans le cadre de parements extérieurs à claire-voie. <b>Test 5000 h UV réussi.</b> Collage sur la face externe des écrans (face enduite des pare-pluie).
<b>Propriétés</b>	
<b>Matériau</b>	Colle en acrylique, exempte de solvants et de plastifiants, appliquée sur un film polyester / acrylique et associée en sous-face à un film pelable.
<b>Largeur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 mm (DELTA®-TAPE FAS 60)</li> <li>• 100 mm (DELTA®-TAPE FAS 100)</li> </ul>
<b>Longueur</b>	20 m
<b>Test de vieillissement</b>	5000 h UV (test QUV selon la norme EN 13859-2)
<b>Résistance au pelage</b>	$F_{max}$ env. 7 N/10 mm
<b>Valeur <math>S_d</math></b>	env. 1,8 m
<b>Température de mise en oeuvre</b>	à partir de +5 °C, avec stockage tempéré préalable
<b>Température de fonctionnement</b>	-40 °C à +80 °C
<b>Réaction au feu</b>	Euroclasse B-s1,d0 (testé sur DELTA®-FASSADE)
<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carton de 10 rouleaux (DELTA®-TAPE FAS 60)</li> <li>• Carton de 6 rouleaux (DELTA®-TAPE FAS 100)</li> </ul>
<b>Durée de stockage</b>	2 ans dans l'emballage (carton) original. Éviter les sources de chaleur à proximité.
<b>Conditionnement</b>	+5 °C à +30 °C
<b>Divers</b>	
<b>Supports adaptés au collage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bois raboté</li> <li>• Panneaux de bois rigides tels que panneaux de particules ou OSB</li> <li>• Matière plastique rigide</li> <li>• Métal</li> <li>• Les supports poreux ou absorbants (tels que panneaux en fibres de bois) doivent être préparés avant collage avec un produit d'imprégnation (par exemple DELTA®PREN) de manière à obtenir une surface de collage homogène et ainsi une excellente adhérence.</li> </ul>
<b>Limites d'emploi</b>	Collage sur bois non raboté ou sur supports minéraux non conseillé. Non approprié pour le collage de films à base de résines recyclées contenant de la paraffine chlorée. Non approprié pour une utilisation dans le cadre de saunas. Application derrière bardages à claire-voie: limitation de l'exposition aux UV identique à celle des pare-pluie DELTA®-FASSADE (joints ≤ 20 mm) et DELTA®-FASSADE S (joints ≤ 50 mm).
<b>État du support</b>	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de traces de graisse, ne pas être gelé et suffisamment porteur.
<b>Certification</b>	Cité dans l'ATEX du CSTB « DELTA®-FASSADE »

0719

<sup>(1)</sup> Au-delà de 50 mm ou 50% d'ajouration, contactez Doerken SAS pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée.

Le contenu de cette fiche de données décrit l'état actuel des connaissances au moment de la publication et ne prétend pas être complète. En cas de question ou de doute, merci de contacter Doerken SAS. La publication de cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes.

