



ELIXROAD

PEINTURE MARQUAGE ENROBÉS BITUMEUX

Description	Peinture monocomposante pour enrobés bitumeux, à base de résine acrylique solvantée sans primaire, de formulation professionnelle aux standards routiers pouvant recevoir un saupoudrage de billes de verre retroréfléchissantes.
Propriétés	Très grande résistance au trafic modéré. Excellent pouvoir d'accroche. Grand pouvoir couvrant. Bonne luminosité. Couleur résistante aux UV. Évite la formation de poussières sur dalles/chape béton.
Destination	Destinée aux travaux de signalisation, de traçage, d'embellissement sur les supports suivants : <ul style="list-style-type: none">• revêtements en enrobés de bitume et asphalte,• parkings, allées, pistes cyclables,• aires de sport,• bandes de sécurité et de vigilance, etc...
Classification	Famille I catégorie 7b1 selon norme NFT 36-005
Caractéristiques techniques	Teintes : Blanc, Jaune Conditionnements : 5 Kg – 25 Kg Finition : Mate Dilution : Naphta Densité : 1.60 ± 0.05 Résine : Acrylique solvanté Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au max. 500 g/L de COV. Sans Toluène. Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais.
Préparation du support	Les fonds seront secs, propres, exempt de matière non adhérente, sans souillure ni végétation. Éliminer toutes peintures anciennes mal adhérentes. Les fonds béton trop fermés seront rabotés, poncés, sablés ou grenailés pour ouvrir les pores et permettre l'accrochage de la peinture. Les enrobés trop gras et surdosés en bitume ne peuvent pas être peints avec cette peinture. Sur béton neuf, laisser minimum un mois de séchage avant application.
Application	Bien mélanger avant la mise en œuvre. Il est possible de diluer légèrement la peinture pour l'adapter aux conditions et aux procédés d'application. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans risque de pluie dans les 3 heures. HR < 80% S'applique en une couche épaisse (jusqu'à 500 microns), au pinceau, au rouleau ou au pistolet professionnel de type Airless. Ne pas chercher à combler le relief de l'enrobé. La peinture peut recevoir un saupoudrage de billes de verre pour un effet réfléchissant (Appliquer immédiatement après l'application de la peinture, sur le frais).
Rendement et séchage	Rendement de 1 à 2 m ² par kg, très variable selon la porosité du support et l'épaisseur. 1kg = 10 à 20 mètres linéaires de bande largeur 10 cm. Les rendements sont très variables selon l'épaisseur appliquée (au minimum 500 g/m ²). Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi) : <ul style="list-style-type: none">- Hors poussière : 15 minutes- Pour trafic léger : 1 heure- Pour trafic normal : 12 heures La température fait varier le temps de séchage. Nettoyage des outils : DILUANT CR10 Elixiss immédiatement après utilisation.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Mars 2018

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**