




INTÉRIEUR



ULTIMAFLOOR®

VITRIFICATEUR BICOMPOSANT TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> • Polyuréthane phase aqueuse à mélanger avec son DURCISSEUR UFL*. • Excellent pouvoir garnissant. • Résistance mécanique et chimique optimale, y compris aux produits ammoniacués. • Protège et met en valeur le veinage du bois. • Non glissant. • Insensible à la lumière. Ne jaunit pas dans le temps. • Incolore - Sans odeur. • Disponible uniquement en mat. • DURCISSEUR UFL* : incolore et sans odeur. 		
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Embellit et protège les escaliers, parquets et planchers d'intérieur. • Idéal pour : - trafic intense : couloirs, escaliers, salles à manger, ... - trafic sévère : bureaux, magasins, salles de classe, restaurants, musées, halls d'immeubles, hôtels, ... et divers lieux soumis à des agressions environnantes (aliments, nettoyeurs, ...) 		
Destinations	<ul style="list-style-type: none"> • S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage. 		
Caractéristiques techniques	<p>Type de résine : Pur polyuréthane</p> <p>Teinte : Incolore, mat et satin</p> <p>Finition : Mate</p> <p>Point d'éclair : > 100°C</p> <p>pH : 7.5 ± 0.5</p> <p>Densité (20°C) : 1.05 ± 0.05</p> <p>Viscosité (Coupe N°4 à 20°C) : Fluide</p> <p>Extrait sec : 36% ±</p> <p>Classification AFNOR (NF T36005) : Famille 1 - Classe 6a/7b2</p> <p>Conditionnements : 4 litres</p> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 140 g/l. Ce produit contient max. 75 g/l COV.</p>	<p>ULTIMAFLOOR®</p> 	<p>DURCISSEUR UFL*</p> <p>Polyisocyanates aliphatiques</p> <p>+ 75°C environ</p> <p>1.08 ± 0.05</p> <p>69% ± 2</p> <p>400 ml</p>
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau synthétique microfibre ou spalter (spécial vitrification). <p>Attention : L'utilisation du même rouleau est compatible avec le fond dur PRIMAFLOOR®*.</p>		
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. • Bien agiter l'ULTIMAFLOOR® afin d'homogénéiser les agents de matage. Utiliser un mélangeur hélicoïdal si nécessaire. • Ajouter 1 volume de DURCISSEUR UFL* pour 10 volumes d'ULTIMAFLOOR®. • Mélanger le durcisseur et le vitrificateur pendant 1 minute (si possible avec un mélangeur hélicoïdal adapté). • Attendre 5 minutes de mûrissement avant application. 		
Recommandations générales	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • Enlever les plantes vertes et les fleurs. Déplacer ou recouvrir votre aquarium. • Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application (voir § Préparation du support). • L'application préalable du fond incolore ou teinté PRIMAFLOOR®* est recommandée afin d'obtenir un résultat optimum avec deux couches d'ULTIMAFLOOR®. Il est possible d'appliquer uniquement l'ULTIMAFLOOR® en deux ou trois couches selon le résultat souhaité ou l'état du bois. 		

Préparation du support

Gros grains			Grains moyens			Grains de plus en plus fins			
24	30	36	40	50	60	80	100	120	150

- Afin d'éviter des rayures trop profondes dues au ponçage, effectuer un ponçage test avec une ponceuse à parquet équipée d'un grain n° 40 ou 50.
- Selon le résultat visuel obtenu, poursuivre progressivement avec un grain plus fin jusqu'au n° 80 ou 100 ou bien commencer avec un grain plus gros (grain < 40) pour un sol encrassé et non aplani.
- Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.
- Si nécessaire combler les fissures < 2 mm avec LIANFLOOR®* et reprendre le ponçage en grain n° 80 ou 100 selon le dernier grain utilisé.
- Terminer avec les ponçages de finition jusqu'aux grains n° 120 à 150 selon l'essence et l'épaisseur de la couche d'usure.

CONSEILS DURIEU :

- Respecter l'échelle de granulométrie ci-avant. Il est recommandé de ne sauter qu'un seul grain à la fois.
- Adapter la pression et la vitesse du ponçage en fonction du grain utilisé, de la nature du bois plus ou moins tendre et de l'épaisseur de la couche d'usure. Une bonne préparation est essentielle pour l'aspect final de la finition.
- Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage sans oublier les pièges à poussière (plinthes, radiateurs, tuyaux, rebords de baies vitrées...).
- Parquets anciennement huilés ou cirés : préférer, en premier lieu, un décapage à sec avec NET-TROL® 600* suivi d'un dégraissage avant ponçage (nous consulter).
- Dans tous les cas se conformer aux normes/DTU en vigueur.

Recommandations avant application

- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C.
- Il est recommandé d'utiliser PRIMAFLOOR®* en fond dur avant ULTIMAFLOOR®.

Application

- Appliquer une première couche régulière et garnie d'ULTIMAFLOOR®. Réaliser 3 passages croisés en une application en se plaçant face à la lumière et en démarrant par la partie opposée à la porte de manière à progresser vers celle-ci.
- Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones de 2 m sur 2 m.
- Laisser sécher 4 heures selon les conditions ambiantes.
- Procéder à un égrenage (grains n° 150 à 180) puis dépoussiérer minutieusement.
- Appliquer la 2ème couche d'ULTIMAFLOOR®. Ne pas dépasser plus de 12 heures entre l'application des 2 couches.

Recommandations après application

- Attendre au minimum 48 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.
- Ne pas recouvrir le support vitrifié par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application du vitrificateur.

Rendement

- Environ 6 à 7 m² par couche au litre.
- Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, de son imprégnation ainsi que du matériel d'application.

Séchage et recouvrement (données à 20°C et 50 % d'hygrométrie relative)

- Hors poussière : 1 heure
- Trafic moyen : 24 heures
- Trafic intense : 2 semaines
- Sec au toucher : 2 à 3 heures
- Égrenable : 4 heures
- Dureté finale : 2 semaines
- Recouvrable : 4 à 12 heures

Nettoyage et entretien

- Dépoussiérer régulièrement la surface vitrifiée avec un balai ou un aspirateur.
- Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SPACENETT®*.

Mise en garde : Ne pas utiliser SPACENETT®* durant les 3 premières semaines qui suivent l'application d'ULTIMAFLOOR® afin de le laisser sécher correctement.

Nettoyage du matériel d'application

- À l'eau dès la fin de l'utilisation.

Stockage

- Mélange ULTIMAFLOOR® + DURCISSEUR UFL* : à utiliser dans un délai de 4 heures.
- ULTIMAFLOOR® : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- DURCISSEUR UFL* : Minimum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
- À stocker à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

ULTIMAFLOOR® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro