



REACTIV LEAF BRONZE REVÊTEMENT ASPECT BRONZE

Description	Ce revêtement Bronze est applicable sur supports correctement préparés. Ce produit donne un aspect Bronze et permet, avec l'application combinée de BRONZE SPIRIT, d'obtenir des effets décoratifs d'Oxyde Bleu naturels. Sans odeur.
Destination	REACTIV LEAF BRONZE s'applique sur tous supports correctement préparés, sains, propres et secs. Elle n'est pas nécessaire sur supports Bronze car le BRONZE SPIRIT oxyde directement le BRONZE. Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire. Sur supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,...) l'application préalable du BLOCKING PRIMER est nécessaire.
Caractéristiques techniques	<p>Aspect : Revêtement décoratif réactif bronze Nature : A base de pigments spécifiques Densité : 1,09 ± 0,03 Extrait Sec : 26 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 50 g/L COV. Rendement : 5 m²/L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Minimum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. Conditionnements : 0,5L et 2,5L.</p>
Application	<p>Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer une couche de REACTIV LEAF BRONZE à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (poil moyen) afin de couvrir le support sain, sec et propre, et correctement préparé (voir ci-dessus).</p>  <p>Attendre 6 heures avant de d'appliquer une seconde couche de REACTIVE LEAF BRONZE, puis, après 5 minutes, pulvériser le BRONZE SPIRIT afin d'activer le REACTIV LEAF BRONZE encore mouillé et créer votre décor d'Oxyde Bleu naturel. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.</p>
Conseil déco	<p>Une application à la brosse par tamponnage du REACTIV LEAF BRONZE permet de créer un effet final d'Oxyde Bleu très naturel (voir vidéo). Il est possible de corriger son décor après séchage complet en réappliquant localement du REACTIV LEAF BRONZE et /ou du BRONZE SPIRIT selon méthode ci-dessus.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p>
Date d'édition	Novembre 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 5 m ² /L	Brosse / rouleau poils moyens	Entre +5°C et +25°C	Minimum 6 heures	EAU

DURIEU S.A.
 91070 Bondoufle - France
 Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
 Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).